

Colle textiles premium

UZIN UZ 88

Colle acrylique extrêmement résistante au cisaillement pour revêtements de sol textiles

DOMAINES D'APPLICATION :

Adapté :

- ▶ pour revêtements textiles avec tous les envers courants
- ▶ pour revêtements tissés, aiguilletés et revêtements en fibre naturelle à envers latex ou laine non-tissée

Compatible :

- ▶ aux sollicitations avec sièges à roulettes
- ▶ aux sollicitations élevées en domaine résidentiel et commercial

POUR APPLICATION SUR :

- ▶ supports ragrés, plans et absorbants
- ▶ ragréage UZIN KR 410 poncé mat
- ▶ planchers chauffants



PROPRIÉTÉS :

UZIN UZ 88 est une colle premium grâce sa haute résistance au cisaillement. Elle évite de manière efficace et permanente le retrait des joints et leur formation, même dans le cas d'un revêtement critique.

- ▶ Odeur neutre pendant et après la mise en œuvre
- ▶ Sillon de colle extrêmement dur
- ▶ Minimise le retrait au niveau des bords et empêche le tuilage



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage	seau plastique
Conditionnement	14 kg
Tenue en stock	12 mois en emballage d'origine
Couleur à l'état liquide	beige
Couleur à l'état sec	beige
Consommation	350 – 530 g /m2
T° idéale d'application	15 à 25°C et HR inf. à 65%
Temps de travail	max. 20 min*
Temps de gommage	0 à 15 min*
Sollicitable	après 24h*
Résistance finale	après 3 jours*

* À 20 °C et 65 % d'humidité relative de l'air, en fonction du revêtement de sol et de l'absorption du support.



PRÉPARATION DU SUPPORT :

Contrôler que le support correspond bien aux normes et fiches en vigueur et prendre les mesures nécessaires en cas de déficience.

Dans tous les cas, le support doit être résistant, sec en permanence, propre, non fissuré et exempt de toute substance polluante susceptible de diminuer l'adhérence. L'application au préalable d'un système primaire/ragréage Uzin adapté permettra de répondre aux exigences du DTU de référence.

Dépoussiérer soigneusement le support par aspiration et laisser toujours parfaitement sécher le ragréage avant de commencer la pose.

Observer les fiches techniques des produits UZIN utilisés et des revêtements de sol mis en oeuvre.

MISE EN OEUVRE :

1. Avec la spatule dentelée appropriée, appliquer la colle régulièrement sur le support puis laisser gommer pendant une durée adaptée à la quantité appliquée, aux conditions climatiques ambiantes, à la capacité d'absorption du support et au type de revêtement. N'encoller que la surface pouvant être revêtue dans l'intervalle du temps de travail, le bon transfert au dos du revêtement devant être assuré.
2. Afficher le revêtement de sol après un court temps de gommage. Les sillons de colle doivent être écrasés. Maroufler manuellement ou au cylindre et lester au niveau des déformations importantes du revêtement. S'assurer qu'il n'y a pas d'air emprisonné sous le revêtement. Après 20 minutes, maroufler de nouveau.
3. Eliminer les taches de colle fraîche à l'eau.

CONSOMMATION :

Denture	Type / Envers de revêtement	Consommation*
B1	Moquette à double dossier synthétique, aiguilleté à fibres fines, revêtement tissé à envers structuré fin	350 – 400 g/m ²
B2	Aiguilleté à fibres grossières, revêtement tissé à structure de dossier grossière	450 – 530 g/m ²

*À 20 °C/65 % d'humidité relative de l'air, avec seaux de colle acclimatés sur UZIN NC 170 LevelStar.

IMPORTANT :

- Stocker à T° modéré et à l'abri du gel. Refermer hermétiquement les emballages entamés et en utiliser le contenu rapidement.

- Le support doit avoir une T° > 10°C et la différence entre la température du support et le point de rosée doit être supérieure à 3°C.
- Une température basse et une humidité de l'air élevée prolongent le temps de travail, de prise et de séchage. A contrario, une température élevée et une humidité de l'air basse les réduisent.
- Avant utilisation, acclimater la colle à la température ambiante.
- Un support humide peut entraîner le dégagement d'émissions secondaires et d'odeurs. Il est donc primordial de veiller à ce que le ragréage soit bien sec avant la pose.
- Les traces de colle ancienne devront être isolées par un système primaire/ragréage UZIN afin d'éviter d'éventuelles interactions ou développement d'odeurs désagréables.
- Avant collage, le revêtement doit être suffisamment détendu, acclimaté et adapté aux conditions climatiques de l'utilisation future.
- Eviter les déformations importantes aux extrémités des rouleaux.
- Respecter les directives des fiches techniques des produits utilisés et les recommandations du fabricant de revêtements de sol. Pour la préparation du support et la mise en oeuvre, respecter les DTU, CPT, normes et règles professionnelles, etc. en vigueur à la date d'exécution des travaux.

AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX

- Sans solvant
- EMI CODE EC 1 PLUS / À très faible émission
- DE-UZ 113 / Respectueux de l'environnement

COMPOSITION :

Dispersion aqueuse de polymère, conservateurs, charges minérales, additifs et eau.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Sans solvant. Pour la mise en oeuvre, veiller à maintenir une bonne ventilation des locaux et utiliser une crème de protection de la peau. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. Ne pas verser le produit dans les égouts, l'eau ou le sol. Nettoyage des outils directement après utilisation avec de l'eau et du savon. Conditions de pose conformes aux normes, et supports, primaires et ragréages parfaitement secs sont les conditions essentielles à l'obtention après travaux d'un air ambiant d'excellente qualité. Contient : Isothiazolinones, Bronopol. Informations pour les personnes allergiques: +49 731 4097-0 (Allemagne).

ÉLIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés.

Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide.
Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier.