

Colle à parquet Premium STP 1-C

UZIN MK 250

Colle dure, résistante au cisaillement destinée à tout type de parquet courant

DOMAINE D'APPLICATION PRINCIPAL :

- ▶ lames massives et multiplis
- ▶ parquet traditionnel

APPROPRIÉ SUR / POUR :

- ▶ une chape ciment, chape sulfate de calcium ou béton
- ▶ du nouveau panneau de particules P4 - P7 ou OSB 2 - OSB 4, bien vissé.
- ▶ une nouvelle chape d'asphalte coulé neuve
- ▶ un chape préfabriquée, plaques de fibroplâtre
- ▶ un ragréage adapté pour parquet
- ▶ une sous-couche UZIN de pose et d'isolation adaptée au parquet
- ▶ un sol chauffé par circuit d'eau régulé



AVANTAGES / PROPRIÉTÉS DU PRODUIT :

UZIN MK 250 est une colle durcissant à l'humidité, de dernière génération technologique. La colle à parquet STP 1-C Premium résistante au cisaillement, s'harmonise avec tout système de traitement de surface et tout support. Le sillon de colle dur, le fort pouvoir de prise initial et garnissant assurent une pose de parquet de haut niveau technique. La version en sachet tubulaire UZIN MK 250 est spécialement conçue pour être utilisée avec UZIN ATD 100. Pour usage en intérieur.

- ▶ très bonne tenue du sillon
- ▶ très bon pouvoir de prise
- ▶ colle dure selon ISO 17 178
- ▶ sachet tubulaire pour application avec UZIN ATD 100
- ▶ sans agent plastifiant
- ▶ possibilité d'éliminer les traces de colle sur le parquet



CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE :

Emballage	seau plastique, sachet tubulaire
Conditionnement	16 kg, 2 x 7,5 kg (15 kg)
Tenue en stock	min. 12 mois
Couleur	rouge brun / chêne
Consommation	1000 - 1200 g/m ²
Temps d'application	30 - 40 minutes*
Temp. min. de mise en oeuvre	15 °C au sol
Sollicitable	après env. 12 heures*
Ponçage	après env. 24 heures*

*À 20 °C et 65 % d'humidité relative.



DOMAINE D'APPLICATION ÉLARGI :

- ▶ parquet mosaïque (parquet massif 8 mm)
- ▶ lamelles sur chant
- ▶ parquet multiplis
- ▶ pavés de bois RE/WE (consulter le service technique UZIN)
- ▶ bois exotique (consulter le service technique UZIN)

PRÉPARATION DU SUPPORT :

Le support doit être sain, porteur, sec, non fissuré, propre et exempt de toute substance (saleté, huile, graisse) pouvant nuire à l'adhérence. Contrôler le support conformément aux normes et notices en vigueur et signaler tout défaut.

Une chape ciment ou sulfate de calcium doit être poncée et soigneusement aspirée. Éliminer toute couche réduisant l'adhérence ou instable, par ex. agent de décoffrage, résidu de colle, de masse de ragréage, de revêtement ou de peinture, etc. par brossage, ponçage, fraisage ou grenailage. Aspirer soigneusement les débris et poussières. Sur un support normalisé, sec (chape ciment, chape préfabriquée) et apte à recevoir du parquet, il est possible de renoncer au primaire. Par contre, appliquer le primaire UZIN PE 414 BiTurbo sur une chape sulfate de calcium, une chape ciment accélérée, une chape ciment rapide, un sol chauffé, comme une construction de chape spéciale, ou consulter le service technique.

Pour une mise en œuvre de la colle avec UZIN ATD 100, pré-enduire le support avec un primaire adéquat, par ex. UZIN PE 414 BiTurbo.

Observer les fiches techniques des produits utilisés.

MISE EN ŒUVRE :

1. Avant utilisation, acclimater la colle à la température ambiante. Après ouverture, retirer le film de couverture et enlever la peau qui a pu se former, ne pas mélanger.
2. Étaler la colle régulièrement sur le support avec une spatule dentée adéquate (voir "tableau de consommation"). N'étaler que la colle qui peut être revêtue durant le temps de pose. Afficher les éléments de parquet dans le lit de colle et bien presser. Veiller au mouillage intégral du dos du parquet.
3. Éliminer les traces de colle encore fraîches avec les Lingettes de nettoyage UZIN Clea-Box. Les résidus de colle durcis ne pourront être éliminés qu'au prix d'un grand effort.

Avec UZIN ATD 100:

- ▶ Avant utilisation, acclimater la colle à la température ambiante. Charger UZIN ATD 100 avec un sachet tubulaire selon les directives.
- ▶ Appliquer la colle uniformément sur le support avec UZIN ATD 100 (voir "tableau de consommation"). N'étaler que la colle qui peut être revêtue durant le temps de pose. Afficher les éléments de parquet dans le lit de colle et bien presser. Veiller au mouillage intégral du dos du parquet.

- ▶ Étaler la colle régulièrement sur le support, dans les zones inaccessibles avec UZIN ATD 100, avec une spatule dentée adéquate (voir "Tableau de consommation").
- ▶ Éliminer les traces de colle encore fraîches avec les Lingettes de nettoyage UZIN Clea-Box. Les résidus de colle durcis peuvent être grattés au prix d'un grand effort.
- ▶ Nettoyer UZIN ATD 100 selon les directives.

CONSOMMATION :

Parquet type	Denture	Consommation*
parquet mosaïque (parquet massif 8 mm)	ATD 100 B3	1200 g/m ²
tout autre type de parquet	ATD 100 B11	1200 g/m ²
lames massives	ATD 100 / spatule plancher / B13	1200 g/m ²

*À 20 °C et 65 % d'humidité relative, seau de colle acclimaté.

IMPORTANTES DIRECTIVES :

- ▶ Durée de stockage min. 12 mois en emballage d'origine, au sec et à température modérée. Résiste au gel jusqu'à - 25 °C. Refermer soigneusement et hermétiquement un emballage ouvert et en utiliser le contenu rapidement.
- ▶ Mise en œuvre idéale entre 18 et 25 °C, température du support supérieure à 15 °C et humidité relative inférieure à 65 %. Basse température et faible humidité prolongent, haute température et forte humidité raccourcissent le temps de pose, de prise et de séchage.
- ▶ Pour l'application avec UZIN ATD 100, utiliser UZIN MK 250 en sachets souples de 2 x 7,5 kg
- ▶ Lors de la pose d'éléments de grand format, veiller à une parfaite planéité du support, le cas échéant, respecter les directives du fabricant.
- ▶ Pour un ragréage, l'épaisseur minimale est de 2 mm.
- ▶ Dans le cas d'un support ragréé, s'assurer que la masse de ragréage est bien sèche.
- ▶ La sous-construction d'un sol en bois doit être sèche. Pour une ventilation / aération suffisante, retirer la bande de rive existante ou installer une plinthe spéciale ventilée.
- ▶ Pour une chape d'asphalte coulée, veiller à un bon sablage et à un joint périphérique régulier et suffisamment lège. Pour une ancienne chape en asphalte coulé, consulter le service technique.
- ▶ Avant de poser du bois exotique, consulter le service technique.
- ▶ Respecter le taux d'humidité du bois admis.
- ▶ En fonction du type de parquet, de l'essence de bois et de la taille de la pièce, respecter un espace suffisant et régulier au niveau des éléments structuraux verticaux.
- ▶ Lorsque les taux d'humidité du bois et de l'air répondent aux normes et que l'acclimatation du parquet est adéquate, le ponçage et le traitement de surface peuvent intervenir après 24 heures, par ex. avec les produits Pallmann adaptés (www.pallmann.net).

- ▶ Lors du collage d'UZIN Multimoll Vlies/UZIN Multimoll Vlies Plus, il est impératif de s'assurer que les locaux soient parfaitement ventilés, par exemple par l'ouverture en grand de fenêtres et/ou de portes. Pour les pièces sans ouvertures vers l'extérieur, la ventilation doit être rendue possible par des moyens techniques, comme des ventilateurs par exemple.
- ▶ Les règles généralement admises de la branche et de la technique pour la pose de revêtements de sol, ainsi que les normes nationales en vigueur, sont à prendre en compte (par ex. EN, DIN, VOB, SIA, etc.). Les normes et fiches techniques suivantes sont applicables et font l'objet d'une attention particulière:
 - DIN 18 356 „Travaux de parquet“, Ö-Norme B 5236
 - TKB/FCIÖ „Collage de parquet“
 - Notice de l'Association centrale de l'industrie allemande du bâtiment (ZDB) „Revêtements de sol souples, revêtements de sol textiles et parquets sur sols chauffants“.
 - TKB/FCIÖ „Évaluation et préparation du support pour les travaux de revêtement de sol et parquet“
 - Notice BEB „Evaluation et préparation du support“

de produits, laisser durcir puis éliminer avec les débris de chantier.

AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX :

- ▶ Sans solvant, contenant du méthoxysilane
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS – À très faible émission
- ▶ DE-UZ 113 / Respectueux de l'environnement

COMPOSITION :

Prépolymères à terminaison silane, charges minérales, additifs.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Sans solvant. Contient du méthoxysilane. Conserver hors de portée des enfants. Lors du processus de prise, du méthanol se dégage. Pendant et après mise en oeuvre / séchage, veiller à maintenir une bonne circulation d'air. Permettre une ventilation complète pendant plusieurs jours après la pose du sol. Ne pas manger, boire ou fumer pendant la mise en oeuvre du produit. Porter des gants de protection adaptés. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. Ne pas verser le produit dans les égouts, les cours d'eau ou la terre. Nettoyer les outils aussitôt après utilisation. Sans conservateurs ajoutés. Observer les descriptions de danger /consignes de sécurité portées sur l'étiquette de l'emballage et la fiche de données de sécurité. Informations pour les personnes allergiques : +49 731 4097-0.

ÉLIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés et grattés. Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide. Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier. Rassembler les restes